

ШЕСТИГРАННИКИ

Прокат стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 2879-88

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Диаметр вписанный, мм	Теоретический вес погонного метра, кг/м	Количество метров в тонне, м/т
8	0,435	2298,85
9	0,551	1814,88
10	0,68	1470,59
11	0,823	1215,07
12	0,979	1021,45
13	1,15	869,57
14	1,33	751,88
15	1,53	653,59
16	1,74	574,71
17	1,96	510,2
18	2,2	454,55
19	2,45	408,16
20	2,72	367,65
21	3	333,33
22	3,29	303,95
24	3,92	255,1
25	4,25	235,29
26	4,59	217,86
28	5,33	187,62
30	6,12	163,4
32	6,96	143,68

Диаметр вписанный, мм	Теоретический вес погонного метра, кг/м	Количество метров в тонне, м/т
34	7,86	127,23
36	8,81	113,51
38	9,82	101,83
40	10,88	91,91
42	11,99	83,4
47	14,95	66,89
48	15,66	63,86
50	16,99	58,86
52	18,4	54,35
55	20,58	48,59
60	24,5	40,82
63	26,98	37,06
65	28,7	34,84
70	33,3	30,03
75	38,24	26,15
80	43,51	22,98
85	49,12	20,36
90	55,07	18,16
95	61,36	16,3
100	67,98	14,71